

TECHNICAL FEATURES

Laguna

| Norma Standard | Caratteristiche Features | Valori Prescritti Value Required | Laguna NeoClay™ |
|----------------|---|---|--------------------------|
| ISO 10545/3 | Assorbimento d'acqua Water absorption | ≤3% | 0,1% |
| ASTM C373 | | ≤3% | 0,1% |
| ISO 10545/9 | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock | Nessuna alterazione visibile No visible alteration | Conforme According to |
| ASTM C484 | Thermal shock | Unaffected | Unaffected |
| ISO 10545/12 | Resistenza al gelo Frost freeze resistance | Nessuna alterazione visibile No visible alteration | Resiste Resistant |
| ASTM C1026 | Frost freeze resistance | Unaffected | Unaffected |
| ISO 10545/13 | Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance | Nessuna alterazione visibile No visible alteration | Resiste Resistant |
| ASTM C650 | Chemical Resistance | No visible alteration | Unaffected |
| ISO 10545/4 | Resistenza alla flessione Breaking strength | >=12 N/mm2 | 270 N/mm2 |
| ISO 10545/14 | Resistenza alle macchie Stain Resistance | >3 | 5 |
| ASTM C1378 | | >3 | 5 |
| DIN 51130 - 04 | Scivolosità Anti-slip | | R10 |

Classificazione secondo la norma EN 14411: Gruppo AI
Metodo di produzione ad estrusione con assorbimento d'acqua AA ≤3%
Classification in accordance with standard EN 14411: Group AI
Shaping method extrusion with water absorption AA ≤3%

Destinazione d'uso : outdoor-indoor, rivestimenti, pavimenti residenziali e commerciali anche ad alto transito
Intended use: outdoor-indoor, wall-floor coverings, residential and high traffic commercial

Vetro

| Norma Standard | Caratteristiche Features | Vetro |
|----------------|---|----------------------|
| ISO 10545/3 | Assorbimento d'acqua Water absorption | Nulla None |
| ISO 10545/9 | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock | Resiste Resistant |
| ISO 10545/12 | Resistenza al gelo Frost freeze resistance | Resiste Resistant |
| ISO 10545/13 | Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance | Resiste Resistant |
| DIN 51094 | Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to fading | Resiste Resistant |

PACKING

Laguna

| Formato Size | Pcs Sqm | Box Pallet | Pcs Box | Sqm Box | Kg Box | Kg Pallet | Sqm Pallet |
|---------------------|----------------|------------|---------|---------------|--------|-----------|------------|
| 4x16 | 156,40 | 56 | 124 | 0,80 | 16,08 | 900 | 44,80 |
| 8x16 | 78,10 | 56 | 62 | 0,80 | 16,08 | 900 | 44,80 |
| 16x16 | 39,00 | 56 | 31 | 0,80 | 16,08 | 900 | 44,80 |
| 8x16 Trapezio | 97,80 | 56 | 62 | 0,60 | 11,13 | 625 | 33,60 |
| 8x8 Triangolo | 156,20 | - | 64 | 0,20 | 3,60 | - | - |
| Mosaico Laguna A B | 9,80 | - | 6 | 0,61 | 12,60 | - | - |
| | Pcs Sqm | | | Lm Box | | | |
| Battiscopa | 6,25 | - | 38 | 6,08 | 4,60 | - | - |

Vetro

| Formato Size | Pcs Sqm | Box Pallet | Pcs Box | Sqm Box | Kg Box | Kg Pallet | Sqm Pallet |
|--------------|---------|------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| Vetro | 11,10 | 60 | 11 | 1 | 7,40 | 456 | 66,00 |