

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications

Base | Decoro | Mosaico

Norma Standard	Caratteristiche Features	Valori Prescritti Value Required	Sanremo NeoClay™
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤3%	0,1%
ASTM C373		≤3%	0,1%
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/12	Resistenza al gelo Frost freeze resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C1026	Frost freeze resistance	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
ISO 10545/4	Resistenza alla flessione Breaking strength	>=12 N/mm2	270 N/mm2
ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain Resistance	>3	5
ASTM C1378		>3	5
DIN 51130 - 04	Scivolosità Anti-slip		R10

Decoro Gloss

Norma Standard	Caratteristiche Features	Sanremo NeoClay™
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	Nulla None
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Resiste Resistant
ISO 10545/12	Resistenza al gelo Frost freeze resistance	Resiste Resistant
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Resiste Resistant
DIN 51094	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to fading	Resiste Resistant

Classificazione secondo la norma EN 14411: Gruppo AI
 Metodo di produzione ad estrusione con assorbimento d'acqua AA ≤3%
 Classification in accordance with standard EN 14411: Group AI
 Shaping method extrusion with water absorption AA ≤3%

PACKING

Formato Size	Pcs Sqm (%)	Box Pallet	Pcs Box	Sqm Box	Kg Box	Kg Pallet	Sqm Pallet
Fiore	65	44	58	0,56	18,56	830	45,76
Stella	35	52	58	0,56	10,00	534	29,12
Trama	35	52	58	0,56	10,00	534	29,12
Mosaico	11,10	60	7	1,00	16,10	652	40,00