



Instructions techniques d'installation pour Repetit en combinaison avec le coulis



Showroom and Offices
Via San Pietro, 4
41121 Modena - Italy
T +39 059 4270330
F +39 059 2154763

Registered Office
Via San Pietro, 4
41121 Modena - Italy
info@opificioceramico.com
opificioceramico.com

Opificio Ceramico Srl
Cap.Soc. i.v. 62.500 - N. REA 421093
Reg. Imp. MO C.F. 03827700364
P. IVA/VAT N. IT-03827700364
Codice univoco T04ZHR3

Équipement nécessaire

A. Truelle d'environ 600 g



B. Spatule en caoutchouc



C. Taloche



D. Mélangeur électrique à basse vitesse



Préparation du support

1. Collez REPETIT sur un support parfaitement plan et nivelé.
2. Utilisez un adhésif adapté au grès cérame.
3. Assurez-vous de poser les carreaux en suivant l'orientation indiquée sur les boîtes.
4. Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de poser les carreaux bord à bord sans utiliser de croisillons. Il est également possible d'utiliser les croisillons fournis par Opificio Ceramico ; dans ce cas, consultez préalablement l'entreprise concernant la fourniture et les instructions d'utilisation.
5. Laissez l'adhésif sécher complètement.
6. Procédez au jointoiment en complétant un mur à la fois.

Application du joint époxy

1. Préparez le joint en suivant les instructions fournies par MAPEI. Pendant ce processus, il est essentiel d'utiliser un mélangeur électrique à basse vitesse (D) pendant au moins 60 secondes.
2. Procédez au jointoiment à l'aide d'une spatule en caoutchouc (B). Compactez bien le matériau en appliquant une pression uniforme. Travaillez sur une surface de 0,5 × 0,5 m à la fois — pas plus — afin que le joint à enlever soit encore très souple. Il ne doit pas s'écouler plus de 10 à 15 minutes entre le jointoiment et le nettoyage.
3. Nous recommandons d'ajouter une solution hydro- et oléorésistante, telle que FILA W68 (15 % du total), dans un seau d'eau propre et d'humidifier la taloche (C) avec ce mélange pour faciliter le nettoyage des petits résidus de joint. Utilisez des mouvements doux, sans pression, et sans retirer le joint de la base du carreau. Le nettoyage avec la taloche peut également se faire uniquement avec une grande quantité d'eau parfaitement propre.