



Istruzioni di posa Repetit con stucco epossidico



Showroom and Offices
Via San Pietro, 4
41121 Modena - Italy
T +39 059 4270330
F +39 059 2154763

Registered Office
Via San Pietro, 4
41121 Modena - Italy
info@opificioceramico.com
opificioceramico.com

Opificio Ceramico Srl
Cap.Soc. i.v. 62.500 - N. REA 421093
Reg. Imp. MO C.F. 03827700364
P. IVA/VAT N. IT-03827700364
Codice univoco T04ZHR3

Attrezzatura necessaria

A. Sessola da circa **600 g**



B. Spatola in gomma



C. Frattazzo



D. Frullino elettrico a basso numero di giri



Preparazione del supporto

1. Incollare **REPETIT** su supporto perfettamente planare e livellato.
2. Utilizzare **collante per gres porcellanato**.
3. Fare attenzione ad incollare le piastrelle **seguendo il verso di posa** così come indicato sulle scatole.
4. Per una resa ottimale consigliamo di **posare le piastrelle accostandole** senza l'uso di distanziatori. È anche possibile una posa con distanziatori forniti da Opificio Ceramico, consultando preventivamente l'azienda per la fornitura e le istruzioni d'uso.
5. Attendere l'asciugatura completa del collante.
6. Procedere alla **stuccatura**, completando una parete alla volta

Applicazione dello stucco epossidico

1. Preparare la stuccatura seguendo le istruzioni fornite da MAPEI. Durante questo processo è essenziale utilizzare un miscelatore elettrico a bassa velocità (D) per almeno 60 secondi.
2. Procedere alla stuccatura utilizzando una spatola in gomma (B). Compattare bene il materiale applicando una pressione uniforme. Lavorare su una superficie di 0,5 × 0,5 metri alla volta — non di più — in modo che lo stucco da rimuovere sia ancora molto morbido. Non devono trascorrere più di 10–15 minuti tra la stuccatura e la pulizia.
3. Si consiglia di aggiungere una soluzione idro- e oleorepellente, come FILA W68 (15% del totale), a un secchio di acqua pulita e di inumidire il frattazzo © con questa miscela per facilitare la pulizia dei piccoli residui di stucco. Utilizzare movimenti delicati, senza pressione e senza rimuovere lo stucco dalla base della piastrella. La pulizia con il frattazzo può essere effettuata anche utilizzando esclusivamente abbondante acqua perfettamente pulita.